


TYNK MOZAIKOWY



- **WERSJA GN-R – DO NAKŁADANIA RĘCZNEGO**
- **DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW**
- **DO TWORZENIA UNIKALNEGO EFEKTU Z PŁATKAMI MIKI**
- **ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE**
- **WYSOKA TRWAŁOŚĆ KOLORÓW**
- **ZABEZPIECZONY W SYSTEMIE MICROFILM BIO-PROTECT**

HYDROFOBOWOŚĆ



WYSOKA ODPORNOŚĆ
NA PROMIENIOWANIE
SŁONECZNE

ODPORNOŚĆ NA ZAZIELENIE




WYSOKA ODPORNOŚĆ
NA USZKODZENIA
MECHANICZNE

ŁATWOŚĆ APLIKACJI



ŁATWOŚĆ PRACY
DOBRE PARAMETRY
ROBOCZE



MOŻLIWOŚĆ
TWORZENIA
DEKORACJI

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA



NISKA
NASIĄKLIWOŚĆ
POWIERZCHNI

PRODUKT I JEGO ZASTOSOWANIE

Tynk mozaikowy GREINPLAST GN w wersji GREINPLAST GN-R - przeznaczony do nakładania ręcznego. Mieszanina dyspersji akrylowej i kruszywa naturalnego lub barwionego, wody, środków konserwujących i modyfikujących.

GREINPLAST GN-R służy do ręcznego wykonywania fragmentów elewacji zewnętrznych, cokołów, szpalet okiennych, jak również do pokrywania części ścian szczególnie obciążonych użytkowo.

DANE TECHNICZNE

Zużycie GN-R:	1,4 – 3,2 kg/m² (zużycie uzależnione od rodzaju kruszywa zastosowanego w danej kompozycji kolorystycznej, orientacyjne zużycie dla poszczególnych kolorów podano poniżej)
- kolor R1108 - kolor R1110	1,4 – 1,7 kg/m ²
- kolor R1102 - kolor R1105 - kolor R1115 - kolor R1117 - kolor R1118 - kolor R1120 - kolor R1121 - kolor R1124	1,7 – 2,2 kg/m ²
- kolor R1101 - kolor R1103 - kolor R1104 - kolor R1106 - kolor R1107 - kolor R1109 - kolor R1111 - kolor R1112 - kolor R1113 - kolor R1114 - kolor R1119	2,2 – 2,7 kg/m ²
- kolor R1116 - kolor R1122 - kolor R1123	2,7 – 3,2 kg/m ²
Gęstość objętościowa [PN-EN ISO 2811-1]	ok. 1,55 kg/dm ³ **
Rozcieńczanie wodą	max. 1 %
Temperatura stosowania	+5°C do +30°C
Czas wysychania	max.24 godz.***
Przepuszczalność pary wodnej [EN 15824:2017]	V2
Absorpcja wody [EN 15824:2017]	W3
Przyczepność do betonu [EN 15824:2017]	≥ 1,0 MPa
Klasa reakcji na ogień [PN-EN 13501-1:2019-02]	E
Skład	Mieszanka dyspersji kopolimerów akrylowych, kruszyw naturalnych lub barwionych, kruszyw marmurowych, środków modyfikujących i konserwujących oraz wody.
Pakowanie	Opakowanie jednostkowe: Wiadro: 20kg Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 20x20kg
Narzędzia	Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło, paca ze stali nierdzewnej, kielnia
Przechowywanie	Okres przechowywania w pojemniku zamkniętym: 12 miesięcy od daty produkcji w temp. +5°C do +30°C. Otwarcie opakowania może ten czas znacznie skrócić. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

* wielkość zależna od jakości przygotowanego podłoża jego równości oraz chłonności

** wielkość uzależniona od frakcji kruszywa zastosowanego w danej kompozycji kolorystycznej

*** wielkość zależna od warunków temperaturowo-wilgotnościowych i/lub rodzaju oraz chłonności podłoża

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność. Występujące algi i grzyby bezwzględnie usunąć. Podłoża mineralne powinny mieć wiek co najmniej 28 dni, a warstwa zbrojona w systemach ociepleń, co najmniej 3 dni. Powierzchnie, na które nakładany jest tynk muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą gruntującą GREINPLAST PP, w kolorze zalecanym przez Producenta.

WYKONANIE

Do właściwych prac tynkarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. W zależności od podłoża i warunków aplikacji (temperatura, wilgotność powietrza, chłonność i rodzaj podłoża, itp.) Producent dopuszcza dodanie niewielkiej ilości wody (nie więcej niż 1% na opakowanie). Przed rozpoczęciem nakładania masę należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki.

Tynk nakładać na grubość ziarna, w sposób zapewniający równomierne rozłożenie go na całej wykonywanej powierzchni, unikając przerw i niejednolitej struktury. Do nanoszenia oraz wygładzania tynku używać wyłącznie narzędzi ze stali nierdzewnej. **UWAGA! Zbyt mocne wygładzanie (rozciąganie) masy może doprowadzić do powstania przetarć. Dodatek płatków miki zawsze będzie powodował wyczuwalne i obserwowalne nierówności powierzchni.** Przerwanie prac należy zaplanować wcześniej w miejscach, gdzie ewentualne połączenie będzie mało widoczne (dylatacje, fragmenty architektoniczne itp.).

ZALECENIA

Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania tynku powinna wynosić +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Wykonywane powierzchnie należy zawsze osłaniać (siatki, plandeki itp.) przed oddziaływaniem zmiennych warunków pogodowych, aż do pełnego wyschnięcia tynku tj. min. 3 dni od jego nałożenia. W przypadku niskiej temperatury, wysokiej wilgotności wysychanie tynku znacznie się wydłuża. W tym czasie należy wydłużyć okres stosowania zabezpieczeń ochronnych. Bezpośrednio po nałożeniu tynk ma barwę mleczno-białą, która w miarę procesu utwardzania powłoki ustępuje. Długotrwała podwyższona wilgotność otoczenia i temperatury poniżej +5°C działają niekorzystnie na proces schnięcia tynku, dlatego warunków tych należy unikać. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń lub złe przygotowanie podłoża może doprowadzić do powstania trwałych przebarwień na powierzchni wyprawy tynkarskiej, w skrajnych przypadkach do obniżenia jej trwałości, a nawet odspojenia. Wyrób zawiera kruszywa mineralne naturalne i barwione, co może spowodować różnicę w odcieniach tynku pochodzącego z różnych partii produkcyjnych. Z tego powodu zaleca się stosowanie na danej płaszczyźnie materiału z tej samej partii produkcyjnej. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie tynkiem zabezpieczyć a w przypadku zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po ukończeniu prac.

UWAGI

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nie ujętych w dokumentach odniesienia nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

BEZPIECZEŃSTWO

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera: 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA

Atest Higieniczny

Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GN-241030, Dokumenty odniesienia EN 15824:2017

Świadectwo Deklaracji środowiskowej III typu nr 01-08/2024

Greinplast GN - element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST wg wykazu nr 001/ES/GN.

Powyższa dokumentacja dostępna po zeskanowaniu kodu QR

